



ノンアスベスト製品

カーボン・パッキング CARBON・PACKING

大 一 工 材 株 式 会 社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4
TEL : 0 7 2 - 9 3 1 - 0 5 5 5
FAX : 0 7 2 - 9 6 8 - 9 7 9 9
フリーダイヤル : 0 1 2 0 - 4 6 8 - 9 6 1
http://www.dai-ichi-mtl.com

dai-ichi

1 2 2 9 - L

カーボンファイバー・パッキング

Graphited PTFE Carbon-Fiber
Packing with Lubricants.

カーボンファイバーを格子編みし、PTFE ディスパーションと黒鉛で処理したもので、耐熱性・耐薬品性に優れているのはもちろん、自己潤滑性を有し熱伝導性が高いので、摺動発熱に対する放熱性が良く、化学薬品用回転ポンプパッキングとして最適です。

性能	dai-ichi #1229-L
温度	- 180 ~ 260
圧力	10kgf/cm ²
周速	10M/sec.
pH	0 ~ 14
用途	回転ポンプ、その他各種ポンプ、攪拌機、ミキサー、回転軸、バルブ、など
流体	高温の濃硝酸、クロム酸を除く強酸、強アルカリ蒸気、熱水、有機・無機溶剤、各種油、炭化水素系流体、

- 1) 御使用に先立って本品をご試用いただき、使用の適否をご確認いただくようお願いいたします。
- 2) 本製品は品質改良のため予告なく改良することがあります。

Service fluids ;

Strong Chemicals, Petroleum, Oil, Water, and Ammonia, All Alkalis, Organic & Inorganic, Sewage, Brine, Phosphate, Esters, Boiler feed water, Corrosive gases, and also can be applied To almost chemicals excepted for high temperature and high-concentration nitric acid and Iodine.

Service range	dai-ichi #1229-L
Temperature	- 180 ~ 260
Pressure	10 kgf/cm ²
Sliding speed	10 M/sec.
pH	0 ~ 14

Application for ;

Pumps, Valves, Mixers, Refrigerators, Autoclaves, Agitators for chemicals.

This is highest quality packing and used for valves or pumps for almost all chemicals in high periphery speed etc.

Package unit = 3 M/Box 重量 Kg/3M

サイズ SIZE	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	22.2	25.4
#1227	50 g	95 g	195 g	280 g	380 g	550 g	670 g	960 g	1.05	1.50	2.20	2.70
#1229-L			200 g	300 g	400 g	540 g	730 g	970 g	1.33	1.70	2.23	3.20

耐熱性断熱用紡織品：耐炭化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。