ノン・アスベスト製紡織品
TAFLITE ＃３３００
耐熱性断熱用クロス・リボン

大一工材株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4
TEL：０７２－９３１－０５５５
FAX：０７２－９６８－９７９９
http://www.dai-ichi-mtl.com

TAFLITE ＃3300 はガラス･クロス及びテープ薄物に対する総称品番です。
用途に応じて平織り、サテン織り、 綾織り、の各種織り方でご用命を承ります。



用　　途

一般の断熱カーテン、カバー等の他、岩綿、ガラス・ウール製断熱保温板の表面張り材料として。
　また、ロック・ウール、カルシウム・シリケート、セラミック製品等の各種パイプ・カバー（保温筒）のラギング材として、 プラント・造船舶用・建築・一般産業用に使用されます。

基　本　特　性（基布）

繊維の種類	E ガラス
繊維径	9μ
密度	2.52
融点	840℃
最高使用温度	≦550℃
安全使用温度	≦400℃
熱伝導率	0.035Kcal/m･h･℃

◆ 試験方法：㈱ L1015 ㈱ K0061 による。

用途に応じた下記加工品を承ります。

＃3300－AL： アルミ箔張り加工品。
＃3300－Tc： PTFE(ﾃﾌﾛﾝ®)樹脂塗布品。
＃3300－Sc： シリコン樹脂塗布品。

＊ﾃﾌﾛﾝ®は米国ﾃﾞｭﾎﾟﾝ社の登録商標です。

＊製品仕様は品番に続く以下の枝番でご指定下さい。

dai-ichi 品番 #3300-	加工の種類（織り方）	厚み（㎜）	幅（㎜）	長さ（Mts.）	単位重量（g/M²）	耐熱温度（℃）
Pn/Gt ＃010/0100	Pn：無処理品 Gt：目止め処理品 平織り 綾織り サテン	0.10	1,000	100	100	400
Pn/Gt ＃018/0190		0.18	1,050	100	198	400
Pn/Gt ＃020/0200		0.20	1,020	50	200	400
Pn/Gt ＃030/0300		0.30	1,020	50	320	400
Pn/Gt ＃040/0420		0.40	1,020	50	400	400
Pn/Gt ＃050/0500		0.50	1,020	50	500	400
Pn/Gt ＃100/1020		1.00	1,020	30	1,020	400
Pn/Gt ＃160/1680	サテン	1.50	1,000	30	1,680	400
WL080/0880	（ｳｪｰﾌﾞ･ﾛｯｸ処理品）	0.80	1,000	100	880	400
＃AL-018/0200	アルミ箔張り加工品 （粘着剤付きは#3362B をご参照下さい。）	0.18	1,000	100	200	
＃AL-020/0200		0.20	1,000	100	200	
＃AL-040/0420		0.40	1,000	100	400	
＃AL-045/0430		0.45	1,000	100	430	
＃AL-065/0700		0.65	1,000	100	700	
＃Sc-010/	シリコン樹脂塗布品（片面）	0.10	1,000	100		260
＃Sc-020/		0.20	1,000	100		260
＃Sc-025/		0.25	1,000	100		260
＃Sc-030/0330		0.30	1,000	100	330	260
＃Sc-035/0370		0.36	1,000	100	370	260
＃Sc-045/660	（両面）	0.45	1,000	50	660	260
＃Sc-100/1400		1.00	1,000	30	1,400	260
＃Tc-045/0460	PTFE 樹脂塗布品	0.45	1,000	50	460	260
＃Tc-150/1400		1.50	1,000	30	1,400	260
＃Tc-150/1800		2.50	1,000	30	1,800	260

☞ 厚み、長さ、織り方についてはご相談下さい。

＊品質の改良に伴う仕様変更の場合をご了承下さい。

耐熱性断熱用紡織品：耐炎化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。